

NOMBRE DEL PRODUCTO

MEMBRANA PENNSYLVANIA DE 40 Kg

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Característica	Método de Ensayo	Valores típicos	
		Min	Max
Uniformidad en el espesor (mm)	UNIT 1053	2,9	3,3
Masa de la membrana por m ² (Kg/m ²)	UNIT 1053	4,0	
Armadura central de Polietileno (Kg/m ²)	UNIT 1054	0,010	0,015
Cubierta aluminio (micras)	Laboratorio	20	25
Cargas minerales de la masa bituminosa (g/100g)	UNIT 1054	40	45
Resistencia al calor	UNIT 1056	Cumple	
Plegabilidad	UNIT 1055	Cumple	

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.